

# Beton



Made in Belgium

L'humain fait la force

eurakor



**Eigenschappen van het product**

**Verbruik** (droog product)  
22 kg/m<sup>2</sup>/cm dikter

**Korrelgrootte**  
0-6 mm

**Weerstandsklasse**  
C25/30

**Kleur**  
Grijs

**PRODUCT**

**Samenstelling** : homogeen mengsel van cement, zand, grind en additieven.

**Toepassingsgebied** : Buiten en binnen. Schraal beton.

**Funderingen voor** :

- ✓ Vloeren
- ✓ Dekvloeren
- ✓ Betonplaten
- ✓ Terrassen
- ✓ Treden
- ✓ Lichte afdichtingen

**VERPAKKING**

- Zak van 25 kg, 48 zakken/pallet.
- Zak van 30 kg, 40 zakken/pallet.

**GEBRUIK**

- Om te snelle uitdroging te voorkomen of als het werk aan direct zonlicht wordt blootgesteld, moet u het betonoppervlak afdekken.
- Het stortklare beton is na 28 dagen volledig uitgehard, afhankelijk van de omstandigheden.
- De temperatuur moet tussen +5°C en +30°C liggen.
- Bescherming van gestort beton tegen vorst.
- Gereedschap reinigen met water.
- Mechanische weerstand (MPa) :

Na	28 dagen
Compressie	30,5

**VERWERKING**

■ **Vorbereiding van de ondergrond** :

- De ondergrond moet schoon, stofvrij en vetvrij zijn.
- Wanneer de ondergrond absorberend of droog is, eerst bevochtigen.
- Niet toepassen op een ondergrond op basis van gips.

■ **Mengen en voorbereiden** :

- Het gebruiksklare beton in een betonmolen, kruiwagen of kuip gieten.
- Geleidelijk water toevoegen.
- Mengen tot een homogeen beton.

**HOUDBAARHEID**

12 maanden in de originele zak, goed gesloten, opgeslagen op een droge plaats, beschermd tegen vocht.

**VOORZORGSMAAT-REGELEN**

Gebruik beschermende kleding. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op aanvraag.

**GARANTIE**

Standaard V2 beton wordt uitsluitend gemaakt van BENOR-materialen.



**Publicatiedatum** : Juni 2023

Deze technische fiche, waarvan de inhoud de meest recente testresultaten weergeeft, is bedoeld om de gebruiker van dit product te informeren en te adviseren en vormt geen enkele grond voor aansprakelijkheid van ons bedrijf.

Tests uitgevoerd in onze laboratoria.

De gebruiker kan contact opnemen met ons bedrijf voor eventuele wijzigingen van deze fiche.

eurakor

Zone industrielle de l'Europe 2,  
nr. 3/9  
7900 Leuze-en-Hainaut

**PRESTATIES**



Atmosferische omstandigheden  
± 20°C



Toepassingstijd van het mengsel :  
± 1 uur



Dosering :  
± 2,5 liter water per zak van 25 kg