

# Lijm betegeling

## C2TE tegelijm C2TE



Made in Belgium

**L'humain fait la force**

**eurakor**
**PRODUCT**

**Samenstelling :** homogeen mengsel van cement, zand en additieven.

**Toepassingsgebied :** Buiten en binnen.

**Fundering voor :**

- ✓ Betonplaten
- ✓ Tegels
- ✓ Steenstructuren
- ✓ Plafonds
- ✓ Poreuze oppervlakken

**VERPAKKING**

- Zak van 25 kg, 48 zakken/europallet.
- Zak van 5 kg, verpakt per 4 zakken in Pakdozen (43 dozen/pallet).
- Zak van 3 kg, verpakt per 8 zakken in pakgdozen (43 dozen/pallet).

**GEBRUIK**

- De temperatuur moet tussen +5°C en +30°C liggen.
- Niet gebruiken bij regen of in direct zonlicht.
- Reinig gereedschap na gebruik met water.
- Om te snelle uitdroging te voorkomen of als het werk aan direct zonlicht wordt blootgesteld, moet u het morteloppervlak afdekken.

■ Mekanische weerstand (MPa) :

Na	7 dagen	28 dagen
Compressie	x	x

**VERWERKING**

■ **Vorbereiding van de ondergrond :**

- De ondergrond moet schoon, stofvrij en vetvrij zijn.
- Het oppervlak moet egaal zijn.

■ **Mengen en voorbereiden :**

- Meng met de nodige hoeveelheid water tot een homogene lijm is verkregen.

■ **De lijm mag niet te droog of te nat zijn.**

**HOUDBAARHEID**

12 maanden in de originele zak, goed gesloten, opgeslagen op een droge plaats, beschermd tegen vocht.

**VOORZORGSMAT-REGELEN**

Gebruik beschermende kleding, handschoenen. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op aanvraag.

**Eigenschappen van het product**
**Verbruik**

 1.3 kg/m<sup>2</sup>

**Droogtijd vóór belasting** minimaal 24 uur, afhankelijk van de weersomstandigheden

**Korrelgrootte**

0 – 180 µm

**Kleur**

Grijs


**Publicatiedatum : Juni 2023**

Deze technische fiche, waarvan de inhoud de meest recente testresultaten weergeeft, is bedoeld om de gebruiker van dit product te informeren en te adviseren en vormt geen enkele grond voor aansprakelijkheid van ons bedrijf.

Tests uitgevoerd in onze laboratoria.

De gebruiker kan contact opnemen met ons bedrijf voor eventuele wijzigingen van deze fiche.

 Zone industrielle de l'Europe 2,  
nr. 3/9  
7900 Leuze-en-Hainaut

**PRESTATIES**


**Toepassingstijd :**  
± 3 uur



**Dosering :**  
± 3,5 liter water per zak van 25 kg